

CE 78 pasta 2v1

ZÁKLADNÍ, FINÁLNÍ a CELOPLOŠNÉ tmelení

Pasta je připravená k okamžitému použití a je speciálně vyrobená pro spárování sádkartonových desek v kombinaci s páskou a zároveň pro finální tmelení a celoplošné stěrkování v kvalitě Q1 – Q4.



- Pasta připravená k okamžitému použití
- Bez trhlin (do tloušťky vrstvy 5 mm)
- Snadné broušení
- Vynikající finální úprava Q1 až Q4
- Možná aplikace válečkem

VHODNÝ PODKLAD

Pasta je vhodná pro sádkartonové desky, staré malby, sádkové omítky, cementová lepidla (nutná penetrace podkladu).

VZHLED / SLOŽENÍ

Pryskyřice, voda, uhlíkatý vápenatý, konzervační látky a jiné přísady. Pasta je bílé barvy.

SKLADOVÁNÍ

Skladování 9 měsíců od data výroby, v původním neotevřené balení chráněném před mrazem a vysokými teplotami.

Název produktu	Balení	Kód produktu	Paleta
CE 78 pasta 2v1	5 kg	A04 760	72 ks
CE 78 pasta 2v1	20 kg	A06 200	33 ks

Technické vlastnosti	
Přilnavost pásky	> 1000 g
Vnitřní pnutí (bez trhlin)	do 5 mm
Hustota	1,7
Odolnost proti ohni	A2s1 d0

POKYNY PRO POUŽITÍ

Teplota při nanášení a schnutí by měla být mezi 5 a 30 °C. Neaplikujte na vlhké povrchy. Nepoužívejte ztvrdlou nebo přemrzlou pastu. V případě tmelení spár SDK se doporučuje použít papírovou páskou.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý, čistý, soudržný bez obsahu a stop separačních činidel a olejů a povrch nesmí být zmrzlý.

APLIKACE

Nejprve vyplňte všechny spáry mezi deskami a opravte jakékoli nerovnosti. Pastu naneste ručně pomocí špachtle 10 nebo 15 cm a aplikujte bandáž (papírová - doporučeno, samolepicí mřížka, skelná). V dalším kroku naneste finální vrstvu a nechte zaschnout. V případě požadavku na kvalitu povrchu Q3 nebo Q4, nanášejte v dalším kroku pastu celoplošně.

DOBA SCHNUTÍ

Doba schnutí 24 až 48 hodin v závislosti na tloušťce vrstvy a okolních podmínkách.

SPOTŘEBA

Cca 1 kg/m² sádkartonu

